

JASS5 S値補正表（参考）

2025年4月1日

セメントの種類	コンクリートの打ち込みから材齢 28 日までの期間の 予想平均気温 θ の範囲（℃）とその期間			暑中期間 日平均気温の 平年値（℃）
普通ポルトランドセメント (N)	気温範囲	$8 \leq \theta$	$0 \leq \theta < 8$	25 以上
	適用期間	3/10~7/4 9/4~11/16	11/17~3/9	7/5~9/3
早強ポルトランドセメント (H)	気温範囲	$5 \leq \theta$	$0 \leq \theta < 5$	25 以上
	適用期間	2/18~7/4 9/4~12/8	12/9~2/17	7/5~9/3
高炉セメントB種 (BB)	気温範囲	$13 \leq \theta$	$0 \leq \theta < 13$	25 以上
	適用期間	4/4~7/4 9/4~10/19	10/20~4/3	7/5~9/3
構造体強度補正值 $_{28}S_{9.1}$ (N/mm ²)		3	6	6